

10年耐久不燃膜材



ターポロン® G-3500

国土交通大臣認定品
 不燃材料認定番号 NM-5519
 指定建築膜材料認定番号 MEMEM-0006
 (公財)日本防災協会認定品
 防災製品番号 F-15124

材質 基布：グラスファイバー 100%
 樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)
 仕様 防汚処理：フッ素系表面処理
 厚み：0.53mm
 規格：103cm×50m (乱)
 203cm×50m (乱)

用途：中・大型膜構造物



T-01 ロイヤルブルー
[透光率:0.0%]



T-09 フォレストグリーン
[透光率:0.2%]



T-12 オレンジ
[透光率:2.4%]



T-18 ホワイト
[透光率:4.9%]



T-02 ライトブルー
[透光率:0.1%]



T-10 ライトグリーン
[透光率:1.6%]



T-13 レッド
[透光率:0.7%]



T-19 グレー
[透光率:0.4%]



T-04 エメラルドグリーン
[透光率:0.2%]



T-11 イエロー
[透光率:5.9%]



T-51 ライトブラウン
[透光率:0.1%]



T-21 シルバー
[透光率:0.0%]



T-07 グリーン
[透光率:0.1%]




T-20 ブラック
[透光率:0.0%]



T-17 アイボリー
[透光率:3.5%]



*203cm巾品の在庫は、
アイボリーのみとなります。



【施工例】

*別注色はロット1800mより承ります。

*透光率の表示0.0%は0.04%以下の数値を示すものであり、完全遮光を意味するものではありません。



平岡織染株式会社

物性データ

品番	巾×長さ	厚さ	質量	引張強さ		伸び率		引裂強さ		耐水度	吸水長	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		タテ	ヨコ
	cm×乱m	mm		g/m ²	N/3cm	N/3cm	%	%	N		N	mm
G-3500	103×50 203×50 (注)	0.53	840	3580	3480	4.5	7.5	182	176	2000以上	20以下	20以下
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A法 (ストリップ法)			JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法)		JIS L 1092 A法 (低水圧法)	パイロットインク 5%水溶液に 72時間浸漬		

※上記物性データは JIS の定める測定方法及び当社法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

(注)203cm 巾品の在庫は、アイボリーのみとなります。

設計基準強度	タテ糸方向の基準強度	776	N/cm
	ヨコ糸方向の基準強度	870	N/cm

(設計基準強度：国土交通大臣の指定する膜材料に係る許容対応力などの基準強度)

※耐久年数は保証年数ではありません。当社は膜材料、テント倉庫用膜材料の材料保証を行っております。

詳しくは当社までご相談ください。

※10年後の引張強度保持率は設計基準強度の70%以上を保証します。

国土交通大臣認定について

- 不燃材料認定番号…建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料)の規定に適合する構造方法又は建築材料であり、国土交通大臣の認定を受けたものに付される登録番号。
- 指定建築材料認定番号…建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定に基づき、建築基準法第37条第二号の規定に適合する構造方法又は建築材料であり、国土交通大臣の認定を受けたものに付される登録番号。

注意事項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNo.・規格をご確認ください。
3. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無をご確認ください。
5. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用する場合は必ず弊社までご相談ください。
6. 高周波ウエルダーで溶着する際は溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
7. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には必ず補強(当て布等)をしてください。
8. 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取り、十分に水洗いし乾燥してからご使用ください。
9. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
10. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。
11. 透光率はJIS Z 8722試験方法にて測定した数値です。
表示の0.0%は0.04%以下の数値を示すものであり、完全遮光を意味するものではありません。
12. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
(2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
13. ゴム(配線材等)との接触により膜材が変色する場合がありますので、直接接触しないようご注意ください。
14. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、取扱店または弊社までご連絡ください。
15. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
16. RoHS2指令適合については2020年1月製造分より対応しております。
17. ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取付けの際は、折り曲げ等に十分ご注意ください。
18. 縫い込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を内側に当ててご使用ください。



平岡織染株式会社 HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-21-7 TEL.03-3876-2111 FAX.03-3875-5627

大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14 TEL.06-6209-7000 FAX.06-6209-7011

URL <https://www.tarpo-hiraoka.com/>